



JOANNE / J.F. FABRICS

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Elegant Attire - J3751/2/3/4

Elegant Attire

By Color

Parrez votre pièce des plus beaux atours !

Cette collection raffinée offre des patrons superbes dans des coloris exquis qui satisferont les consommateurs les plus avisés. La série de 4 livres, présentée par couleur, comprend 18 patrons pour un total de 149 unités, ce qui permet des possibilités illimitées. Nous croyons que "Elegant Attire By Color" est l'une de nos plus belles collections jusqu'à présent.

Elegant Attire est exclusive à Joanne Fabrics/ J.F. Fabrics.






Elegant Attire

By Color

	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Verticale Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance des coutures Résistance au déchirement Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>ALBION 3 76% Coton, 24% Rayonne États-Unis 54" - 137 cm 12.75" (32.4 cm) 13.5" (34.3 cm) Non 21 S (Nettoyage à sec) Cal. 117 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 92 lbf, Trame: 95.3 lbf Class/e 3 (40 heures) \Class/e 3</p>
	<p>PATTERN Number of Cols. Content Country of Origin Width Vertical Horizontal Railroaded Weight (oz/lb yd) Finish Care Code Flammability Surface Abrasion Tear Strength Tensile Strength Seam Slippage Colorfastness to Light Crocking Pilling</p>	<p>ALDO 2 53% Polyester, 47% Rayonne États-Unis 54" - 137 cm 11.5" (29.2 cm) 9" (22.9 cm) Non 20.5 N/A S (Nettoyage à sec) UFAC Class/e 1, NFPA 260 & Cal. 117 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 73.5 lbf, Trame: 64.3 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>
	<p>PATTERN Number of Cols. Content Country of Origin Width Vertical Horizontal Railroaded Weight (oz/lb yd) Finish Care Code Flammability Surface Abrasion Tear Strength Tensile Strength Seam Slippage Colorfastness to Light Crocking Pilling</p>	<p>ALERO 4 77% Rayonne, 23% Polyester États-Unis 54" - 137 cm 10.125" (25.7 cm) 9" (22.9 cm) Oui 17.8 N/A S (Nettoyage à sec) Cal. 117 24,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 71.9 lbf, Trame: 53.8 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>




Elegant Attire

By Color

	<p>PATTERN</p> <p>Number of Cols. 5 Content 43% Rayonne, 35% Polyester, 22% Coton Country of Origin États-Unis Width 54" - 137 cm Vertical 6.68" (17 cm) Horizontal 6.75" (17.1 cm) Railroaded Non Weight (oz/lb yd) 21.8 Finish N/A Care Code S (Nettoyage à sec) Flammability Cal. 117 Surface Abrasion 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Tear Strength Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Tensile Strength Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Seam Slippage Chaîne: 95 lbf, Trame: 68.6 lbf Colorfastness to Light Class/e 3 (40 heures) Crocking Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Pilling Class/e 3</p>	<p>ARAMIS</p> <p>5 43% Rayonne, 35% Polyester, 22% Coton États-Unis 54" - 137 cm 6.68" (17 cm) 6.75" (17.1 cm) Non 21.8 N/A S (Nettoyage à sec) Cal. 117 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 95 lbf, Trame: 68.6 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>
	<p>PATTERN</p> <p>Number of Cols. 3 Content 42% Coton, 31% Polyester, 27% Rayonne Country of Origin États-Unis Width 54" - 137 cm Vertical 6.3" (16 cm) Horizontal 6.75" (17.1 cm) Railroaded Oui Weight (oz/lb yd) 24.8 Finish N/A Care Code S (Nettoyage à sec) Flammability Cal. 117 Surface Abrasion 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Tear Strength Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Tensile Strength Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Seam Slippage Chaîne: 53 lbf, Trame: 61.6 lbf Colorfastness to Light Class/e 3 (40 heures) Crocking Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Pilling Class/e 3</p>	<p>BALKIN</p> <p>3 42% Coton, 31% Polyester, 27% Rayonne États-Unis 54" - 137 cm 6.3" (16 cm) 6.75" (17.1 cm) Oui 24.8 N/A S (Nettoyage à sec) Cal. 117 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 53 lbf, Trame: 61.6 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>
	<p>PATTERN</p> <p>Number of Cols. 14 Content 59% Rayonne, 41% Polyester Country of Origin États-Unis Width 54" - 137 cm Vertical N/A Horizontal 0.313" (0.8 cm) Railroaded Non Weight (oz/lb yd) 18.7 Finish N/A Care Code S (Nettoyage à sec) Flammability UFAC Class/e 1, NFPA 260 & Cal. 117 Surface Abrasion 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Tear Strength Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Tensile Strength Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Seam Slippage Chaîne: 97.1 lbf, Trame: 71.4 lbf Colorfastness to Light Class/e 3 (40 heures) Crocking Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Pilling Class/e 3</p>	<p>COSTA</p> <p>14 59% Rayonne, 41% Polyester États-Unis 54" - 137 cm N/A 0.313" (0.8 cm) Non 18.7 N/A S (Nettoyage à sec) UFAC Class/e 1, NFPA 260 & Cal. 117 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 97.1 lbf, Trame: 71.4 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>



Elegant Attire

By Color

	<p>PATTERN</p> <p>Number of Cols. 5 Content 58% Rayonne, 42% Polyester Country of Origin États-Unis Width 54" - 137 cm Vertical 4.2" (10.7 cm) Horizontal 6.75" (17.1 cm) Railroaded Oui Weight (oz/lb yd) 18.1 Finish N/A Care Code S (Nettoyage à sec) Flammability UFAC Class/e 1, NFPA 260 & Cal. 117 Surface Abrasion 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Tear Strength Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Tensile Strength Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Seam Slippage Chaîne: 95.1 lbf, Trame: 66.2 lbf Colorfastness to Light Class/e 3 (40 heures) Crocking Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Pilling Class/e 3</p>	<p>DELANO</p> <p>5 58% Rayonne, 42% Polyester États-Unis 54" - 137 cm 4.2" (10.7 cm) 6.75" (17.1 cm) Oui 18.1 N/A S (Nettoyage à sec) UFAC Class/e 1, NFPA 260 & Cal. 117 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 95.1 lbf, Trame: 66.2 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>
	<p>PATTERN</p> <p>Number of Cols. 6 Content 54% Rayonne, 46% Polyester Country of Origin États-Unis Width 54" - 137 cm Vertical 1.125" (2.8 cm) Horizontal 1.125" (2.8 cm) Railroaded Non Weight (oz/lb yd) 16.8 Finish N/A Care Code S (Nettoyage à sec) Flammability Cal. 117 Surface Abrasion 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Tear Strength Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Tensile Strength Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Seam Slippage Chaîne: 83.8 lbf, Trame: 56.1 lbf Colorfastness to Light Class/e 3 (40 heures) Crocking Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Pilling Class/e 3</p>	<p>FRANCO</p> <p>6 54% Rayonne, 46% Polyester États-Unis 54" - 137 cm 1.125" (2.8 cm) 1.125" (2.8 cm) Non 16.8 N/A S (Nettoyage à sec) Cal. 117 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 83.8 lbf, Trame: 56.1 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>
	<p>PATTERN</p> <p>Number of Cols. 12 Content 37% Polyester, 35% Coton, 28% Rayonne Country of Origin États-Unis Width 54" - 137 cm Vertical 0.375" (0.9 cm) Horizontal 0.375" (0.9 cm) Railroaded Non Weight (oz/lb yd) 21.3 Finish N/A Care Code S (Nettoyage à sec) Flammability UFAC Class/e 1, NFPA 260, Cal. 117 & MVSS302 Surface Abrasion 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Tear Strength Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Tensile Strength Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Seam Slippage Chaîne: 113.3 lbf, Trame: 75.16 lbf Colorfastness to Light Class/e 3 (40 heures) Crocking Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Pilling Class/e 3</p>	<p>HARVEY</p> <p>12 37% Polyester, 35% Coton, 28% Rayonne États-Unis 54" - 137 cm 0.375" (0.9 cm) 0.375" (0.9 cm) Non 21.3 N/A S (Nettoyage à sec) UFAC Class/e 1, NFPA 260, Cal. 117 & MVSS302 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 113.3 lbf, Trame: 75.16 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>

Elegant Attire

By Color

	<p>PATTERN</p> <p>Number of Cols. Content Country of Origin Width Vertical Horizontal Railroaded Weight (oz/lb yd) Finish Care Code Flammability Surface Abrasion Tear Strength Tensile Strength Seam Slippage Colorfastness to Light Crocking Pilling</p>	<p>MADERA</p> <p>14 75% Rayonne, 25% Polyester États-Unis 54" - 137 cm 27.375" (69.5 cm) 27" (69 cm) Non 30.4 N/A S (Nettoyage à sec) Cal. 117 24,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 95 lbf, Trame: 83 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>
	<p>PATTERN</p> <p>Number of Cols. Content Country of Origin Width Vertical Horizontal Railroaded Weight (oz/lb yd) Finish Care Code Flammability Surface Abrasion Tear Strength Tensile Strength Seam Slippage Colorfastness to Light Crocking Pilling</p>	<p>MASON</p> <p>14 57% Rayonne, 43% Polyester États-Unis 54" - 137 cm 0.313" (0.8 cm) 0.313" (0.8 cm) Non 17.9 N/A S (Nettoyage à sec) UFAC Classe/ 1, NFPA 260 & Cal. 117 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 73.4 lbf, Trame: 42.5 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>
	<p>PATTERN</p> <p>Number of Cols. Content Country of Origin Width Vertical Horizontal Railroaded Weight (oz/lb yd) Finish Care Code Flammability Surface Abrasion Tear Strength Tensile Strength Seam Slippage Colorfastness to Light Crocking Pilling</p>	<p>NIRA</p> <p>8 61% Rayonne, 39% Polyester États-Unis 54" - 137 cm 2" (5 cm) 2.25" (5.7 cm) Non 19.7 N/A S (Nettoyage à sec) Cal. 117 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 75.5 lbf, Trame: 48 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>




Elegant Attire

By Color

	<p>PATTERN</p> <p>Number of Cols. Content Country of Origin Width Vertical Horizontal Railroaded Weight (oz/lb yd) Finish Care Code Flammability Surface Abrasion Tear Strength Tensile Strength Seam Slippage Colorfastness to Light Croaking Pilling</p>	<p>OSLO</p> <p>7 60% Rayonne, 40% Polyester États-Unis 54" - 137 cm 4.375" (11.1 cm) 4.5" (11.4 cm) Oui 19 N/A S (Nettoyage à sec) UFAC Classe/ 1, NFPA 260 & Cal. 117 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 96.5 lbf, Trame: 81.1 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>
	<p>PATTERN</p> <p>Number of Cols. Content Country of Origin Width Vertical Horizontal Railroaded Weight (oz/lb yd) Finish Care Code Flammability Surface Abrasion Tear Strength Tensile Strength Seam Slippage Colorfastness to Light Croaking Pilling</p>	<p>PAIGE</p> <p>14 44% Polyester, 39% Coton, 17% Rayonne États-Unis 54" - 137 cm 2.3" (5.9 cm) 2.25" (5.7 cm) Non 17.3 N/A S (Nettoyage à sec) Cal. 117 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 38 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>
	<p>PATTERN</p> <p>Number of Cols. Content Country of Origin Width Vertical Horizontal Railroaded Weight (oz/lb yd) Finish Care Code Flammability Surface Abrasion Tear Strength Tensile Strength Seam Slippage Colorfastness to Light Croaking Pilling</p>	<p>REDFORD</p> <p>17 59% Rayonne, 41% Polyester États-Unis 54" - 137 cm 0.875" (2.2 cm) 0.6" (1.5 cm) Non 18.7 N/A S (Nettoyage à sec) Cal. 117 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 102.3 lbf, Trame: 77.9 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>

Elegant Attire

By Color

	<p>PATTERN</p> <p>Number of Cols. 9 Content 63% Rayonne, 37% Polyester Country of Origin États-Unis Width 54" - 137 cm Vertical 3.375" (8.6 cm) Horizontal N/A Railroaded Oui Weight (oz/lb yd) 20.8 Finish N/A Care Code S (Nettoyage à sec) Flammability Cal. 117 Surface Abrasion 24,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Tear Strength Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Tensile Strength Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Seam Slippage Chaîne: 85 lbf, Trame: 60 lbf Colorfastness to Light Class/e 3 (40 heures) Crocking Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Pilling Class/e 3</p>	<p>RUBEN</p> <p>9 63% Rayonne, 37% Polyester États-Unis 54" - 137 cm 3.375" (8.6 cm) N/A Oui 20.8 N/A S (Nettoyage à sec) Cal. 117 24,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 85 lbf, Trame: 60 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>
	<p>PATTERN</p> <p>Number of Cols. 4 Content 64% Rayonne, 36% Polyester Country of Origin États-Unis Width 54" - 137 cm Vertical N/A Horizontal N/A Railroaded Non Weight (oz/lb yd) 11.5 Finish N/A Care Code S (Nettoyage à sec) Flammability UFAC Classe/ 1, Cal. 117 Surface Abrasion 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Tear Strength Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Tensile Strength Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Seam Slippage Chaîne: 40 lbf, Trame: 37.6 lbf Colorfastness to Light Class/e 3 (40 heures) Crocking Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Pilling Class/e 3</p>	<p>WALSH</p> <p>4 64% Rayonne, 36% Polyester États-Unis 54" - 137 cm N/A N/A Non 11.5 N/A S (Nettoyage à sec) UFAC Classe/ 1, Cal. 117 30,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 40 lbf, Trame: 37.6 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>
	<p>PATTERN</p> <p>Number of Cols. 8 Content 50% Coton, 50% Rayonne Country of Origin États-Unis Width 54" - 137 cm Vertical 11.875" (30.2 cm) Horizontal 13.5" (34.3 cm) Railroaded Non Weight (oz/lb yd) 18.9 Finish N/A Care Code S (Nettoyage à sec) Flammability UFAC Classe/ 1, NFPA 260 & Cal. 117 Surface Abrasion 24,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Tear Strength Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Tensile Strength Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Seam Slippage Chaîne: 50 lbf, Trame: 35.5 lbf Colorfastness to Light Class/e 3 (40 heures) Crocking Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Pilling Class/e 3</p>	<p>WILFRED</p> <p>8 50% Coton, 50% Rayonne États-Unis 54" - 137 cm 11.875" (30.2 cm) 13.5" (34.3 cm) Non 18.9 N/A S (Nettoyage à sec) UFAC Classe/ 1, NFPA 260 & Cal. 117 24,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 6 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 50 lbf Chaîne: 50 lbf, Trame: 35.5 lbf Class/e 3 (40 heures) Mouillé: Class/e 3 - Sec: Class/e 4 Class/e 3</p>